

KAWO Leinölkitt

für Einfachverglasungen bei
Holzrahmen

rein nach RAL 849 B2
DIN 18545 – A

Technische Daten:

Farbe: beige
Sonderfarben auf Anfrage

Spez. Gewicht: ca. 2,0 g/cm³

**Die Bestimmungen der BFS-Richtlinie,
der DIN 18361 sowie der DIN 18545 sind
unbedingt zu beachten.**

KAWO Leinölkitt hat sich seit Jahrzehnten für die Einfachverglasung bestens bewährt. Ständige Rohstoffkontrolle im eigenen Labor und fast 100jährige Erfahrung gewährleisten Sicherheit durch gleichbleibende Qualität.

KAWO Leinölkitt wird im Bereich der historischen Holzfenster für die Verglasung mit freiliegender Kittfuge eingesetzt.

Bei Verbundfenstern sowie bei Metallfenstern empfehlen wir den Einsatz von KAWO 2K-Reparaturkitt.

Bei mechanisch stark beanspruchten, verwindungsempfindlichen Rahmen, aber besonders auch bei Verglasungen mit Mehrscheibenisolierverglasung, empfehlen wir KAWO Elastokitt.

Bei stärkerer filmbildender Grundierung insbesondere beim fertig lackierten Kittfalz empfehlen wir KAWO-2K-Reparaturkitt oder KAWO Elastokitt einzusetzen.

Verarbeitung

Die Glasfuge müssen sauber, staubfrei und trocken sein. Vor der Verkittung nicht filmbildend grundieren.

Nachbehandlung

Wegen seiner nicht witterungsstabilen Oberfläche ist der Kitt durch eine Beschichtung unbedingt zu schützen. Frühestens nach der Hautbildung, spätestens nach ca. 4 - 8 Wochen muss überstrichen werden. Die Lackierung ist dabei überlappend auf der Glasscheibe auszuführen. Es ist darauf zu achten, dass sich eine für den Anstrich ausreichend tragfähige Kitthaut gebildet hat, die vom Lack nicht ange- löst wird. Bei den Kittfasen empfehlen wir keine Grundierung, sondern mindestens einen zweimaligen Anstrich mit dem Decklack.

KAWO Leinölkitt ist mit den meisten Alkydharzlacken überstreichbar. Am besten haben sich bislang elastische Hochglanzlacke bewährt. Weniger geeignet sind die Ventilationslacke. Bei wasserverdünnbaren Lacken können Unverträglichkeiten in Form von Verfärbungen bzw. Rissen auftreten. Wir empfehlen grundsätzlich Vorversuche gemäß DIN 52452 Teil 4 oder Rückfrage im Werk.

Lagerung

kühl und trocken

Lagerfähigkeit

12 Monate

Lieferform

Beutel	40 x 0,25 kg
Beutel	40 x 0,50 kg
Beutel	20 x 1,00 kg
Becher	12 x 0,75 kg
Schlauch	10 x 1,00 kg
Plastikeimer	5,00 kg
Plastikeimer	10,00 kg
Plastikeimer	20,00 kg

Alle Angaben beruhen auf Laboruntersuchungen und Praxiserfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden.

Karl Wolpers KG • Bavenstedter Str. 73 31135 Hildesheim • Telefon +49 5121 7619-0 • Fax +49 5121 88899-10 • info@kawo.de • www.kawo.de

p.h.G. Dr. Friedrich Wolpers	•	Commerzbank Hildesheim	IBAN: DE17 2594 0033 0620 0968 00	BIC: COBADEFFXXX	zertifiziert nach:	Mitglied im:
HR: AG Hildesheim A 750	•	Postbank Hannover	IBAN: DE79 2501 0030 0003 7453 00	BIC: PBNKDEFF	EG-ÖKO-VO (DE-ÖKO-006)	DVT
USt-ID-Nr.: DE 115 974 693	•	Sparkasse Hildesheim	IBAN: DE53 2595 0130 0000 0132 20	BIC: NOLADE21HIK	QS, ISO 9001, HACCP	ift Rosenheim