

KAWO Vorstrich H 200

Primer für PU- und Polysulfid-Dichtstoffe

➤ **Produktbeschreibung**

KAWO H 200 ist ein einkomponentiger, filmbildender Haftvermittler für saugende Untergründe.

KAWO H 200 wird als Haftvermittler für PU- sowie Polysulfid-Dichtstoffe auf saugfähigen, porösen Untergründen eingesetzt. Bitte KAWO Primer-Tabelle beachten.

➤ **Verarbeitung**

Die Untergründe müssen trocken, fest und tragfähig, sowie frei von Fetten und Ölen sein. Lose Mörtel- und Zementreste sind zu entfernen. Lacke und Anstriche müssen vollständig ausgehärtet sein und fest haften; gegebenenfalls muss angeschliffen werden.

KAWO H 200 mit Pinsel gleichmäßig auf die Haftflächen auftragen. Primerauftragsfläche falls erforderlich mit Klebeband abgrenzen.

Verbrauch: ca. 2 – 3 % der eingesetzten Dichtstoffmenge oder ca. 10 m²/l.

Primer auf keinen Fall verdünnen.

Primerbehälter immer gut verschließen, nicht aus dem Originalgebinde arbeiten.

➤ **Physikalische Daten**

Dichte ca. 1 g/ml

Farbe gelblich/transparent

Viskosität..... dünnflüssig, streichbar

Ablüftezeit ca. 1 Stunde, max. ca. 6 Stunden

Flammpunkt..... ca. 21° C

➤ **Lagerfähigkeit**

Kühl und trocken lagern, möglichst bei +10° C bis 20° C. Lagerstabilität 9 Monate. Anbruchgebinde gut verschließen und baldigst verarbeiten. Vor Hitze schützen.

➤ **Technische Schutzmaßnahmen**

Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen und vor Feuchtigkeit schützen und an gut belüftetem Ort lagern. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Produkt enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

➤ **Lieferform: 1.000 ml-Dose**

04.2006